

Сотовый поликарбонат Стандарт ГОСТ 2100х6000, 2100х12000 мм | Цвет на выбор

Лист СПК Standart 2100 x 6000 x 8




Толщина	8
Длина	6000
Ширина	2100
Цвет	На выбор
Вес кг/м2	1.5
Вес листа (кг)	68.04
Радиус изгиба min	1.4
Заказной шифр	Лист СПК Standart 2100 x 6000 x 8

Описание:


Наименование: Листовой поликарбонат ячеистый, классическое исполнение.
Применяется для частного строительства ненагруженных конструкций, сезонных теплиц.

- Защитный UV-слой;
- Отлично выдерживают ветровые и снеговые нагрузки;
- Пожароустойчивость - трудногорючий материал, специальное исполнение FR - негорючий (опция);
- Ударная прочность;
- Возможность изгиба - материал великолепно подходит для применения в арочных и других сложных конструкциях;
- Низкий вес;
- Хорошие теплоизоляционные качества;
- Материал рассеивает прямые солнечные лучи, что отлично подходит для применения в тепличном хозяйстве;
- Пропускание света до 82%;
- Выдерживает температуры от -40°С до +120 °С.


Цвет листа: бирюзовый, голубой, бронза, зеленый, салатовый, молочный, красный, серебристый, янтарный, желтый, белый, гранат, серый, оранжевый.




Бирюзовый




Голубой




Бронзовый




Зеленый




Greenfish



Молочный




Красный




Серебристый




Янтарный




Желтый




Белый



Гранат



Серый



Оранжевый

Возможен раскрой материала под индивидуальный размер.

Технические характеристики:

Наименование и нормы соответствия	Единицы измерения
Плотность (объемная масса) ГОСТ 15139	1,19 г/см ³
Прочность при растяжении ГОСТ 11262-80	Не менее 600 кгс/см ²
Относительное удлинение при разрыве ГОСТ 11262-80	Не менее 50%
Модуль упругости при растяжении ГОСТ 11262-80	Не менее 20000кгс/см ²
Водопоглощение ГОСТ 4650-80	Не более 0,37% по массе
Температура размягчения по Вика ГОСТ 15088-83	Не менее 145°C
Теплопроводность	0,2 Вт/м ²
Коэффициент линейного расширения (с 23°C до 80°C)	0,7·10 ⁻⁴ ·K ⁻¹
Светопропускание	От 50% до 82%

Светопропускаемость, % (по стандарту ASTM D 1003):

Толщина, мм	Стандарт Прозрачный	Стандарт Белый	Стандарт Бронза
4	80	25	42
6	80	25	42
8	80	25	42
10	79	25	42

Толщина плиты (мм)	4	6	8	10
Вес (г/м ²)	800	1300	1500	1700
Стандартная ширина (мм)	2100	2100	2100	2100

Минимальный радиус изгиба (м)	0,70	1,05	1,40	1,75
Сопротивление теплопередаче	0,256	0,278	0,303	0,330